

SCHÖNOX® A4

Produktinformation

Hurtighærdende, støvreduceret og finkornet gipsbaseret vægspartelmasse med liquid effekt.
Anvendes til pladesamlinger, reparation af huller, opretning samt fuldspartling af vægge og lofter indendørs.

Produktegenskaber

- støvreduceret
- EC1PLUSR
- hurtighærdende
- finkornet
- krymper ikke
- tynde og tykke lag
- kan udlægges i tykke lag
- påføres med glat spartel
- væg og loft
- fine arbejdssegenskaber
- indeholder fibre
- nem at slibe

Anvendelsesområde

SCHÖNOX® A4 er en hurtighærdende, støv-reduceret og finkornet gipsbaseret vægspartelmasse, der anvendes til pladesamlinger, reparation af huller, opretning samt fuldspartling af vægge og lofter indendørs.

Egnede underlag

- beton
- gipsplader
- træbaserede plader
- cementbaserede plader
- letbeton
- pudsede underlag

Forbehandling af underlag

- underlaget skal være rengjort, så det fremstår fri for fedt, olie, sæberester og andre skillemidler. .
- det skal være tørt, tryk- og trækfast
- svage og løse områder fjernes mekanisk
- alle underlag primes

Primning

Normalt sugende underlag kræver ikke primning før spartling.

På kraftigt sugende/porøse underlag, primes for at sikre et ensartet sugende underlag og derved optimal ophærdning af SCHÖNOX® A4.

På tætte/ikke sugende underlag primes for at opnå optimal vedhæftning.

Primning udføres:

- på kraftigt sugende/porøse underlag blandes 1 del SCHÖNOX® KH med 3 dele vand
- på tætte underlag/ikke sugende underlag anvendes SCHÖNOX® SHP, der altid skal anvendes ufortyndet

Påfør primeren jævnt med kost, rulle eller pensel, således at primeren arbejdes godt ind i underlaget. Undgå søer, da disse vil forlænge tørretiden.

OBS! Primeren skal være helt tør inden der spartles.

Følg brugsanvisningen nøje for de enkelte produkter

Blanding

20 kg SCHÖNOX® A4 blandes med ca. 12 ltr. rent koldt vand. Blandingen foretages maskinelt til der opnås en homogen og klumpfri masse.

Tekniske data

- basis: gipsbaseret pulver
- farve: hvid
- brugstid: ca. 50 minutter ved +18° C
- lagtykkelse: fra 0 mm
- forbrug: 1,0 kg/m²/mm
- belægningsklar: efter ca. 2 - 24 timer, afhængig af lag tykkelse
- arbejdstemperatur: bedst mellem +10° C og +20° C aldrig under +7° C

Alle angivne tider er afhængige af temperatur og luftfugtighed samt forholdene i øvrigt på den enkelte byggeplads



SCHÖNOX® A4

| Brugsanvisning

- bedste arbejdstemperatur er, når temperaturen i underlag og lokale er mellem +10° C og +20° C
- undgå primning og spartling hvis temperaturen er under + 7° C
- forbered underlaget med rengøring og primning
- bland SCHÖNOX® A4 med rent, koldt vand til der opnås en homogen og klumpfri masse
- den færdigblandede spartelmasse fordeles med glat spartel til en jævn overflade i den ønskede lagtykkelse
- slibning kan normalt udføres efter ca. 2 timer

De angivne informationer omkring hærde-tider, tørretider, åbentider etc. gælder ved +18° C og 50% RF, og kan afvige fra disse ved ændring af temperatur og luftfugtighed. Undgå tillige træk på gulvet fra f.eks døre og vinduer da dette vil forstyrre hærde-processen.

| Emballage

- 20 kg sæk

| Lagring

- opbevares tørt og køligt
- 12 måneder i tæt, lukket emballage

| Supplerende produkter

- SCHÖNOX KH, SHP

| Sikkerhed og miljø

- se senest opdaterede sikkerhedsdatblad for produktet.

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika Danmarks produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vores egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vores produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S' generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vores udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5 • DK-3520 Farum

Kundeservice +45 702 77 703

schonox@dk.sika.com

schonox.dk • sika.dk



The Sika management system is certified to ISO 9001 and 14001 by SQS.

