

## Glass Silicone

1-komponent, elastisk eddikesyre silikone. Anvendes til limning og tætning af akvarier, silikonetætningslister, montering af drivhuse, topforsegling af termoruder o.lign. Kan anvendes både horisontalt og vertikalt.

- Høj elastisk
- Fuldstændig vandtæthed
- Hurtig hærdning
- MTK-godkendt
- Gode arbejdssegenskaber
- Kan anvendes til akvarier

### TEKNISKE DATA

**Produkttype:** Eddikesyre silikone

**Basis:** Acetoxysilikone

**System:** Fugthærdende

**Konsistens:** Letsprøjtelig, tixotrop pasta

**Hårdhed:** Ca. 20 Shore A

**Vægtfylde:** 1.020 kg/m<sup>3</sup>

**Anvendelsestemperatur:** +5 °C til +40 °C

**Optimale forhold:** +18 °C til +22 °C og ca. 65 % RF

**Skindtid:** Ca. 15 min. ved +23 °C og 50 % RF

**Hærdetid:** Ca. 2-3 mm/døgn ved +23 °C og 50 % RF. Ca. 10 mm efter 7 dage

**Fugebevægelse:** 25 %

**Temperaturbestandighed:** -40 °C til +180 °C

**Overmalbar:** Nej

**Værktøj:** Fugepistol

### RENGØRING

God renlighed bør altid overholdes. Undgå hud- og øjenkontakt. Fugemasse på huden fjernes med vand og sæbe eller Casco Brutal Wipes. Værktøj rengøres med en tør klud. Indtørret fugemasse fjernes mekanisk eller med Casco sealRemover.

### VEDHÆFTNING/PRIMNING

God vedhæftning til glas, aluminium, træ, keramik, lakerede/malede overflader m.m. efter affedtning af overfladerne.

### FORBEHANDLING

Hæftefladerne skal være rene, tørre og fri for fedt, olie, støv og andre skillemidler. Grundig rengøring med stålborste, slibning eller affedtning med opløsningsmiddel kan være nødvendig. Inden fugning monteres bagstop af opskummet, ikke vandsugende polyethylen.

### GLITNING

Efter påføring trykkes fugemassen i god kontakt med hæftefladerne, og overfladen glittes. Anvend en glittepind af træ som skal være vandmættet og sletet glat med vandslibepapir korn 400- 600. Som glittevæske anvendes rent vand evt. tilsat et par dråber opvaskemiddel.

### FORBRUG

Fugebredde	6	10	16	20	25
Fugedybde	6	6	8	9	9
Rækkeevne i m/patron	8,3	5	2,5	1,7	1,3

### BEGRÆNSNING

Må ikke anvendes til beton, mørtel, tegl, spejle og belagt glas.

Til fugning i vådrum anbefaler vi Sanitary Vådrum eller AquaSeal.

### EMBALLAGE

300 ml patron

### HOLDBARHED OG OPBEVARING

18 mdr. i tæt, lukket emballage ved stuetemperatur. Ikke under 5 °C. Frostfrit.

### BORTSKAFFELSE

Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

**SIKKERHED & MILJØ**

Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på [www.casco.dk](http://www.casco.dk).

**BEMÆRK**

Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.

Se venligst det landespecifikke datablad.

Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.

---

Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring. Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig kontrol.

---

**Certificeret iflg.:**

**Sika Danmark A/S**  
Hirsemarken 5  
DK-3520 Farum  
Kundeservice.: +45 702 77 703  
[casco@dk.sika.com](mailto:casco@dk.sika.com)  
[www.sika.dk](http://www.sika.dk)  
[www.casco.dk](http://www.casco.dk)