SCHÖNOX® TT S8

Støvreduceret og fleksibel fliseklæber specielt velegnet til storformatfliser.
SCHÖNOX TT S8 anvendes inde og ude til klæbning af keramiske fliser og klinker på gulv. Klæben er meget velegnet til storformatfliser, natursten o.lign. i privat og offentligt byggeri. SCHÖNOX TT S8 reducerer støvet med 90% ved blandingen og er ved tilsætning af lightfiller gjort langtrækkende.

Produktegenskaber

- EC1PLUSR: meget lav emission
- flydende konsistens (100 % afsmitning)
- 90% støvreduktion ved blanding
- lightfiller
- langtrækkende
- lang åbentid
- fleksibel
- bredt anvendelsesområde
- fine arbejdsegenskaber
- underlag med gulvvarme

Anvendelsesområde

SCHÖNOX TT S8 er en fleksibel, støvreduceret og langtrækkende fliseklæber, der anvendes til montering af storformatfliser, natursten o. lign. på gulv både inde- og udendørs.

Egnede underlag

- betonelementer og -dæk ældre end 3 måneder
- letbeton
- cementspartlede underlag
- gamle fliser og klinker
- vandfast krydsfiner

Forbehandling af underlag

- underlaget skal være rengjort, så det fremstår fri for fedt, olie, sæberester og andre skillemidler
- det skal være tørt, tryk- og trækfast
- svage og løse områder fjernes mekanisk og eventuelle ujævnheder, lunker og revner repareres med en SCHÖNOX spartelmasse, så der opnås en jævn og glat overflade
- stærkt sugende underlag primes
- i vådrum skal anvisninger for SCHÖNOX vådrumssystem nøje følges samt gældende lovgivning.

Primning

Porøse og stærk sugende underlag primes med SCHÖNOX KH som følger:

- for at opnå ensartet sugende underlag blandes 1 del primer og 5 dele vand
- til forbedring af vedhæftningen til beton samt pudsede og spartlede overflader, blandes 1 del primer med 3 dele vand
- til fugtfølsomme underlag blandes 1 del primer med 1 del vand

Tætte underlag som metal og gamle fliser primes med SCHÖNOX SHP:

- anvendes altid ufortyndet

Påfør primeren jævnt med kost, rulle eller pensel, således at primeren arbejdes godt ind i underlaget og undgå søer, da disse vil forlænge tørretiden.
OBS! Primeren skal være helt tør inden der monteres fliser eller påføres SCHÖNOXvådrumsmembran.
Følg brugsanvisning nøje for de enkelte produkter.

Blanding

25 kg SCHÖNOX TT S8 blandes med 7 ltr. vand til en homogen og klumpfri masse. Spartelkonsistens 25 kg SCHÖNOX TT S8 blandes med ca. 5,5 ltr. vand.

Standarder

- EN 12004 Klasse - C2 E S1

Tekniske data

- basis:
  cementbaseret pulver
- farve:
  grå
- brugstid:
  ca. 3 timer ved +18° C
- skindtid:
  ca. 30 min.
- forbrug:
  ved 6 mm tanding ca. 2,0 kg/m²
  ved 8 mm tanding ca. 2,3 kg/m²
  ved 10 mm tanding ca. 2,6 kg/m²
  halvmåne tanding ca. 4,0 kg/m²
- fugning:
  efter ca. 16 timer
- arbejdstemperatur:
  bedst mellem +10° C og +20° C
  aldrig under +5° C

Alle angivne tider er afhængige af temperatur og luftfugtighed samt forholdene i øvrigt på den enkelte byggeplads

SCHÖNOX® TT S8

Brugsanvisning

- bedste arbejdstemperatur er, når temperaturen i underlag og lokale er mellem +10° C og +25° C
- kontroller at RF i luften er mindst 35 % ved +20° C
- forbered underlaget ved at prime og vådrumssikre
- bland SCHÖNOX TT S8 med rent, koldt vand til en homogen og klumpfri masse
- fordel klæberen på underlaget med en tandet spartel
- fliserne trykkes fast med et lille vrid inden for ca. 30 min. (inden klæberen danner skind)
- kontroller med jævne mellmrum, at der opnås fuld afsmitning til flisens bagside
- SCHÖNOX TT S8 kan anvendes til opretning af underlaget i max. 5 mm tykkelse. Lad klæberen hærde inden montering af fliser
- efter tørring i ca. 16 timer kan fugningen påbegyndes
- rengør værktøjet med vand inden klæberen tørrer

Emballage

- 25 kg sæk

Lagring

- opbevares tørt og køligt
- 1 år i tæt, lukket emballage

Supplerende produkter

- SCHÖNOX KH eller SHP
- SCHÖNOX spartelmasser
- SCHÖNOX HA eller 2K DS RAPID
- diverse tilbehør til vådrumsbehandling
- SCHÖNOX UF PREMIUM, SB FLEX eller XR
- SCHÖNOX SMP eller Casco AquaSeal

Sikkerhed og miljø

- Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet.

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika Danmarks produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vores egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vores produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S' generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vores udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5 • DK-3520 Farum
Kundeservice +45 702 77 703
schonox@dk.sika.com
schonox.dk • sika.dk

Certified Management System ISO 9001 / ISO 14001
REGR. NO. 31982

A SIKA BRAND

SCHÖNOX®