# | SCHÖNOX® 2K-DS RAPID

**2-komponent, revneoverbyggende og fleksibel vandtætningsmembran.**
Kan anvendes på fugtige uorganiske underlag både inde- og udendørs. SCHÖNOX 2K-DS RAPID er MK-godkendt til gulv og væg og opfylder dermed de danske lovgivningskrav til vandtætning i vådrum.

## | Produktegenskaber

- ETAG-godkendt støvreduceret
- hurtighærdende
- diffusionsåben
- høj elasticitet
- revneoverbyggende
- smidig konsistens
- ammoniakfri
- fine arbejdsegenskaber
- underlag med gulvvarme
- frostbestandig

## | Anvendelsesområde

SCHÖNOX 2K-DS RAPID er en 2-komponent, revneoverbyggende og fleksibel vandtætningsmembran. SCHÖNOX 2K-DS RAPID kan anvendes på fugtige uorganiske underlag både inde og ude. SCHÖNOX 2K-DS RAPID skal altid blandes med 2K-DS RAPID Dispersion.

## | Systemer

SCHÖNOX 2K-DS RAPID indgår i systemerne, SCHÖNOX Poolline og SCHÖNOX Balterra der omhandler henholdsvis svømmebassiner samt balkoner og terrasser.

## | Egnede underlag

- betonelementer, støbte betonvægge og dæk ældre end 1 måned
- letbeton
- pudslag/slidlag
- cementspartlede underlag
- pudsede vægge

## | Forbehandling af underlag

- underlaget skal være rengjort, så det fremstår fri for fedt, olie, sæberester og andre skillemidler
- det skal være tørt, tryk- og trækfast
- svage og løse områder fjernes mekanisk
- det skal være tørt, tryk- og trækfast
- svage og løse områder fjernes mekanisk og eventuelle ujævnheder, lunker og revner repareres med en SCHÖNOX spartelmasse, så der opnås en jævn overflade
- stærkt sugende underlag primes
- gældende lovgivning omkring vådrum samt anvisninger for SCHÖNOX vådrumssystem skal nøje følges

## | Primning

Stærk sugende underlag primes med SCHÖNOX KH som følger:

- for at opnå ensartet sugende underlag blandes 1 del primer og 3 dele vand

Påfør primeren jævnt med kost, rulle eller pensel, således at primeren arbejdes godt ind i underlaget og undgå søer, da disse vil forlænge tørretiden

OBS! Primeren skal være helt tør inden der påføres SCHÖNOX 2K-DS RAPID

- primning kan udelades ved normalt sugende underlag. Det kan dog være en fordel at forvande underlaget med rent vand.

Følg brugsanvisning nøje for de enkelte produkter.

## | Blanding

12,5 kg SCHÖNOX 2K-DS Rapid pulver blandes med 5 kg SCHÖNOX 2K-DS dispersion til en homogen og klumpfri masse.

## | Standarder

- EN 14891: CM O2 P
- ETAG 022 (ETA-09/0247)
- MK-godkendt

## | Tekniske data

| | Pulverdelen: | Dispersionvæsken |
|---|---|---|
| basis: | cementbaseret | akryldispersion |
| farve: | grå | hvid |
| densitet: | ca. 1390 kg/m³ | ca. 1000 kg/m³ |

- brugstid:
  ca. 45 min. ved +20° C
- arbejdstemperatur:
  bedst mellem +10° C og +25° C
  aldrig under +5° C
- forbrug:
  1,75 kg færdigblandet masse/m²/mm
- montering af fliser:
  1,5 time på væg og 3 timer på gulv

Alle angivne tider er afhængige af temperatur og luftfugtighed samt forholdene i øvrigt på den enkelte byggeplads

# SCHÖNOX® 2 K-DS RAPID

## Brugsanvisning

- bedste arbejdstemperatur er, når temperaturen i underlag og lokale er mellem +10° C og +25° C
- kontrollér at RF i luften er mindst 35 % ved +20° C
- forbered underlaget som foreskrevet i afsnittene: Forbehandling af underlag
- bland SCHÖNOX 2K-DS RAPID omhyggeligt i det foreskrevne blandingsforhold
- omkring **rørgennemføringer** monteres WetStop MP Rørmanchet. Påfør et lag 2K-DS RAPID med rulle eller pensel og monter manchetten i den våde masse. Tryk den godt fast således at buler og luftlommer undgås
- ved **gulvafløb** monteres den selvklæbende WetStop MG Afløbsmanchet. Gnid den godt fast og følg leverandørens anvisninger
- i indvendige og udvendige hjørner, ved overgangen mellem gulv og væg samt over eventuelle pladesamlinger monteres WetStop KL eller SH Tætbånd i et lag 2K-DS RAPID, der påføres med rulle eller pensel. Båndet gnides godt fast i massen
- påfør nu et tyndt lag SCHÖNOX 2K-DS RAPID som primer, og efterfølgende (i det endnu våde lag) et tykt og dækkende lag med rulle. Påføres dette lag med spartel, skal der anvendes en tanding på 4 x 4 mm, og overfladen skal herefter glittes
- SCHÖNOX 2K-DS RAPID skal overalt være påført i min. 1 mm tykkelse (tørfilm)
- efter tørring i 1,5 - 3 timer kan fliser monteres med en SCHÖNOX fliseklæb

## Emballage

- 12,5 kg sæk og 5 kg spand

## Lagring

- opbevares tørt og køligt
- 1 år i tæt, lukket emballage

## Supplerende produkter

- SCHÖNOX KH, SHP
- SCHÖNOX spartelmasser
- SCHÖNOX WetStop tilbehør
- SCHÖNOX fliseklæb
- SCHÖNOX flisefuge
- SCHÖNOX SMP

## Sikkerhed og miljø

- se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet.

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika Danmarks produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vores egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vores produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S' generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vores udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

**Sika Danmark A/S**
Hirsemarken 5 • DK-3520 Farum
Kundeservice +45 702 77 703
schonox@dk.sika.com
schonox.dk • sika.dk

Certified Management System ISO 9001 / ISO 14001 REGR. NO. 31982

The Sika management system is certified to ISO 9001 and 14001 by SQS.

A SIKA BRAND